



FM CARTIERE S.P.A.

DT LCQ 01
GUIDA RAPIDA
Rev.: 24
Del: 09/08/2021

VIA VALSESIA 22 – MOMO(NO) ITALY- Tel: 0321.990100 / Fax: 0321.990152

Web: <http://www.fmcartiere.com>

LABORATORIO C.Q.: FAX 0321.990151 / e-mail: malanchin@fmcartiere.com

UFFICIO VENDITE: TEL.0321.990108 / FAX 0321.990150 – e-mail: salesoffice@fmcartiere.com

Azienda dotata di Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 – ISO 9001 Quality Management System

SPECIFICHE TECNICHE – GUIDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE TECNICAL SPECIFICATIONS – QUICK CONSULTATION GUIDE

Gr/mq	Parametri	Unità di misura	07	017	017A	047	KA	KM
270	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	86	86				
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	29	29				
	Spessore - Caliper	microns	350	350				
290	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	105	105		90	120	
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	38	38		34	46	
	Spessore - Caliper	microns	380	380		355	380	
320	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	138	138	138	120	165	180
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	52	52	52	42	59	66.5
	Spessore - Caliper	microns	420	420	420	395	425	430
350	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	180	180	180	165	205	230
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	66	66	66	62	78	85.5
	Spessore - Caliper	microns	460	460	460	440	460	470
385	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	230	230	230	225	255	285
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	90	90	90	86	100	115
	Spessore - Caliper	microns	510	510	510	490	510	515
400	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	260	260	260	245	276	315
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	105	105	105	90	110	125
	Spessore - Caliper	microns	530	530	530	510	530	540
435	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	315	315	315	305	330	355
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	135	135	135	115	140	148
	Spessore - Caliper	microns	575	575	575	555	575	590
450	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	340	340	340	325	370	410
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	140	140	140	138	150	175
	Spessore - Caliper	microns	600	600	600	580	600	610
500	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	415	415	415	405	470	490
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	180	180	180	175	190	205
	Spessore - Caliper	microns	665	665	665	640	670	680
550	Taber long–Stiffness MD	gr.cm	540	540	540	520	585	
	Taber trasv–Stiffness CD	gr.cm	250	250	250	240	260	
	Spessore - Caliper	microns	720	720	720	700	730	

Prodotti certificati FSC® disponibili su richiesta - FSC® certificated products available on request

LEGENDA - KEY:

	CONDIZIONI DI FORNITURA: QUANTITÀ MINIMA PER ORDINE TON.10 + FORMATI AUTOABBINABILI O LUCE MACCHINA SUPPLY CONDITIONS: ORDER MINIMUM QUANTITY TON 10 + SELF COMBINED OR WIDTH MACHINE SIZES
	CONDIZIONI DI FORNITURA: QUANTITÀ MINIMA PER ORDINE TON.25 + FORMATI AUTOABBINABILI O LUCE MACCHINA SUPPLY CONDITIONS: ORDER MINIMUM QUANTITY TON 25 + SELF COMBINED OR WIDTH MACHINE SIZES
	CARTONCINO RETRO GRIGIO – BOARD GREY BACK
	CARTONCINO RETRO MANILLA – BOARD MANILLA BACK
	CARTONCINO RETRO BIANCO PATINATO – BOARD WHITE COATET BACK
	CARTONCINO RETRO KRAFT – BOARD KRAFT BACK

Laboratorio Controllo Qualità – Quality Control Laboratory:
Estella Malanchin

Estella Malanchin



FM CARTIERE S.P.A.

DT LCQ 01
GUIDA RAPIDA
Rev.: 24
Del: 09/08/2021

VIA VALSESIA 22 – MOMO(NO) ITALY- Tel: 0321.990100 / Fax: 0321.990152

Web: <http://www.fmcartiere.com>

LABORATORIO C.Q.: FAX 0321.990151 / e-mail: malanchin@fmcartiere.com

UFFICIO VENDITE: TEL.0321.990108 / FAX 0321.990150 – e-mail: salesoffice@fmcartiere.com

Azienda dotata di Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 – ISO 9001 Quality Management System

Laboratorio Controllo Qualità – Quality Control Laboratory:
Estella Malançhin

Estella Malançhin